



DINOFLEX EUROPE

European Distributor of Dinoflex Rubber Flooring

Energiestraat 23a
NL - 1411 AR Naarden

Tel.: *31 - 35 - 67 82373
Fax: *31 - 35 - 67 82372

E-mail : info@dinoflex.nl
Web-site: www.dinoflex.nl

SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS VAN DINOFLEX RUBBEREN VLOEREN

Samenstelling			Gerecycled rubbergranulaat (zwart SBR) met nieuw gekleurd EPDM rubbergranulaat, gebonden met een inert Polyurethaan Bindmiddel.					
Afmeting		- vierkant - zwaluwstaart	96,5 x 96,5 cm. 94 x 94 cm.					
Dikte			6 mm (8, 10 en 12 mm zijn ook verkrijgbaar)					
Soortelijk Gewicht			1217 kg / m ³					
Ondergrond			Op elk verlegbare vaste ondergrond					
Slijtage	EN 660-2 (Taber)		43 mg/100 Toeren					
Hardheid	Shore A		64					
Persoonsoplading	EN 1815	met rubberen zolen: met PVC zolen:	- 0.4 kV, anti statisch + 0.6 kV, anti statisch					
Electrische weerstand	ISO 10965	- horizontaal - verticaal	1 x 10 ¹² 3 x 10 ¹⁰					
Vormvastheid	EN 434		legvoorschrift noodzakelijk					
Wrijvingscoefficient	TNO	- statisch, μ - dynamisch, μ	0.83 0.81					
Kleurechtheid tegen licht	ISO 105 B02		6 - 7					
Contactgeluid	ISO 140-8		24 dB					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		Waarde α_s	0,01	0,04	0,07	0,20	0,27	0,34
Brandgedrag	DIN 4102	European Collection Stone Line Elite Line	voldoet aan de criteria van B2 voldoet aan de criteria van B2 voldoet aan de criteria van B1					

tested by



Technische veranderingen voorbehouden.