

**DINOFLEX EUROPE**

Recycled Rubber Flooring

Postbus 356
Knibbelakker 28NL-8160 AJ Epe
NL-8162 ZN EpeTel.: *31 - 35 - 67 82373
Fax: *31 - 35 - 67 82372E-mail: info@dinoflex.nl
Web-site: www.dinoflex.nl

SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS VAN DINOFLEX RUBBEREN VLOEREN

Samenstelling			Gerecycled rubbergranulaat (zwart SBR) met nieuw gekleurd EPDM rubbergranulaat, gebonden met een inert Polyurethaan Bindmiddel.
Afmeting		- vierkant - zwaluwstaart	96,5 x 96,5 cm. 94 x 94 cm.
Dikte			6 mm (4, 8, 10 en 12 mm zijn ook verkrijgbaar) Tolerantie van +/- 0,5mm
Soortelijk Gewicht			1217 kg / m ³
Ondergrond			Op elk verlegbare vaste ondergrond
Slijtage	EN 660-2 (Taber)		43 mg/100 Toeren
Hardheid	Shore A		64
Persoonsoplading	EN 1815	met rubberen zolen: met PVC zolen:	- 0.4 kV, anti statisch + 0.6 kV, anti statisch
Electrische weerstand	ISO 10965	- horizontaal - verticaal	1 x 10 ¹² Ω 3 x 10 ¹⁰ Ω
Vormvastheid	EN 434		legvoorschrift noodzakelijk
Wrijvingscoëfficiënt	TNO	- statisch, μ - dynamisch, μ	0.83 0.81
Kleurechtheid tegen licht	ISO 105 B02		6 - 7
Contactgeluid	ISO 140-8		24 dB
Geluidsabsorptie	ISO 354	Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		Waarde αs	0,01 0,04 0,07 0,20 0,27 0,34
Brandgedrag	DIN 4102	European Collection Stone Line Elite Line	voldoet aan de criteria van B2 voldoet aan de criteria van B2 voldoet aan de criteria van B1

tested by

**Technische veranderingen voorbehouden.**